

安徽省蚌埠市高新区兴中路 985 号日月
科技园

电话 : 0086-552-3827158
传真 : 0086-552-3822922

Sunmoon industry park, 985 Xingzhong Road,Bengbu, China
233000

Tel: 0086-552-3827158
Fax: 0086-552-3822922

环氧封头剂 MY 010

主要成分 : 1,3-二缩水甘油醚氧基丙基-1,1,3,3 四甲基二硅氧烷

外观 : 无色或略带淡黄色透明液体

分子量 : M=362.6

详细说明


化学名称 : 1,3-二缩水甘油醚氧基丙基-1,1,3,3 四甲基二硅氧烷

英文名称 : 1,3-Bis(3-glycidoxypropyl)-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane

产品品牌号 : MY-010

分子量 : M=362.6

化学结构式 :



物化性质及技术指标 :

外观:无色或略带淡黄色透明液体

含量: >96% (其中主峰含量≥96%)

分子量: 362.6

密度(20°C): 0.995 (20°C)

折射率(25°C): 1.4475-1.4505 (25°C)

沸点: 185°C (2mmHg)

性质及用途 :

本品外观为无色或略带微黄色透明液体 , 用于合成环氧封端聚硅氧烷 , 工艺简单 , 易于操作。能耗低 , 物耗低 , 无固废。

本品主要用于合成环氧封端聚硅氧烷 , 可作为环氧树脂稀释改性剂使用。



安徽明怡硅业有限公司

Mingyi Silicone (Anhui) Co.,Ltd.

安徽省蚌埠市高新区兴中路 985 号日月
科技园

电话 : 0086-552-3827158
传真 : 0086-552-3822922

Sunmoon industry park, 985 Xingzhong Road,Bengbu, China
233000

Tel: 0086-552-3827158
Fax: 0086-552-3822922

包装及储存 :

20kg 塑桶和 200kg 铁桶包装 ;
MY-010 密封常温储存 ;
避免长时间暴露于极热或冰冷的环境。
附 : 我公司生产的环氧封头剂 MY-010 其中主峰含量≥96%.