



安徽明怡硅业有限公司

Mingyi Silicone (Anhui) Co.,Ltd.

安徽省蚌埠市高新区兴中路 985 号日月
科技园

电话 : 0086-552-3827158
传真 : 0086-552-3822922

Sunmoon industry park, 985 Xingzhong Road,Bengbu,
China 233000

Tel: 0086-552-3827158
Fax: 0086-552-3822922

耐高温硅油 MY-255A

产品概述 :

耐高温硅油 MY-255A 是一种高苯基含量的改性苯基硅油，比普通苯基硅油具有更好的耐高温性能，工作温度区间比普通苯基硅油更宽（ -70°C-320°C ），是专门用于耐高温和低温工作的特殊改性苯基类硅油。

技术指标

外观 : 无色或淡黄色透明液体
粘度 (cst , 25°C) : 50~1000
相对密度 (25°C) : 1.02~1.10
闪点 (开杯) °C : ≥320
凝点 (°C) : ≤-70
折光率 (25°C) : 1.4600~1.5150

性能和用途 :

耐高温硅油 MY-255A 具有较高的热稳定性、抗氧化性、润滑性、抗辐射性及对水的稳定性，工作温度范围在 -70°C~320°C 之间。可作绝缘、润滑、阻尼、防震、防尘场合的高温热载体，高温润滑油、润滑脂的基础油。

耐高温硅油包装及贮运 :

- 1、25 公斤 , 50 公斤塑料桶或 200 公斤铁桶包装。
- 2、装入清洁、干燥的容器中，贮于通风、干燥的库房内。
- 3、本产品按非危险品运输。
- 4、保质期 : 3 年