



安徽省蚌埠市高新区兴中路 985 号日月
科技园

电话 : 0086-552-3827158
传真 : 0086-552-3822922

安徽明怡硅业有限公司

Mingyi Silicone (Anhui) Co.,Ltd.

Sunmoon industry park, 985 Xingzhong Road, Bengbu,
China 233000

Tel: 0086-552-3827158
Fax: 0086-552-3822922

高真空扩散泵油 MY705

技术指标:

外观: 无色透明液体

粘度 mm²/s 25°C : 170 ~175

折射率 25°C : 1.5765-1.5785

相对密度 (25°C) : 1.090 ~ 1.10

闪点 (开杯) °C : ≥243

凝固点°C : ≤-14 ~ -18

极限真空度 (Pa) : < 6.65×10⁻⁷

饱和蒸汽压 (Pa) : < 6.65×10⁻⁸

性能和用途 :

高真空扩散泵油 MY705 为无色透明油状液体 , 具有抗很低的饱和蒸汽压和良好的热稳定性及良好的抗氧化性能。主要用于高真空冶炼工业、电子管工业、灯泡、高真空涂层 (膜) , 原子能加速器和电子显微镜、显示器等方面。

高真空扩散泵油 MY705 包装及贮运 :

- 1 公斤塑料瓶 , 5 公斤、 25 公斤、 50 公斤塑料桶或 200 公斤铁桶包装。
- 成品贮运于防潮、防湿、防止阳光直接照射的库房内 , 室内温度允许为 -40 ~ 50°C 。
- 成品按非危险品运输和贮藏。
- 保质期 : 3 年